

Karta techniczna TEKTURA LITA



| | |
|--|--|
| Skład surowcowy | Makulatura gazetowa 30%, makulatura użytkowa 70%, bez żadnych dodatków chemicznych |
| Kolor | Grey/szary |
| Grubość | 1,2 – 4,0 mm |
| Gramatura | 1100 – 3200 g/m ² |
| Tolerancja gramatury | ± 8% |
| Tolerancja grubości | ± 0,2 mm |
| Wilgotność | 8 -12% |
| Wytrzymałość na zerwania | Średnio z obu kierunków nie mniej niż 1,5 kg/mm ² |
| Formaty standardowe | Formaty arkuszy: 1300 x 1050 mm, wszystkie inne formaty dostępne na zamówienie. |
| Odchyłka wymiaru | Wzdłużnego ± 5mm, poprzecznego ± 2mm |
| Powierzchnia | Jednostronnie gładka/ |
| Odchylenie długości przekątnych | ± 5% |
| Przepuklenie | Nie oznacza się |
| Płaskość arkusza 1mx1m | 5 mm |
| Łamliwość | Brak kierunku włókna |
| Pakowanie | 1 000 kg |
| Jednorodność gramatury | ± 3% |
| Uszkodzenia mechaniczne | NIEDPUSZCZALNE – nierówne obcięcie, dziury, naderwanie, przecięcia, rozwarstwianie bez użycia siły |
| Cętki | Ilość cętek na powierzchni nie więcej niż 950 cętek/1m ² |
| Nasiąkliwość w wodzie | Po godz. moczenia nie więcej niż 140% |
| Sposób sprawdzenia: | PN64/P50 129, PN-65/P-50 130, PN-65/P-50 150, PN-65/P-50 127, PN-55/P-02 002, PN-65/P-50 132, PN-54/P-04 004 |